

BEISPIELE : BÜROKLAMMERDRAHT

Beschreibung : Nachgezogener, glänzender Runddraht zur Herstellung von Büro- und Aktenklammern.

Stahlqualitäten : Kohlenstoffgehalt 0,06 bis 0,18 %.

Festigkeit : 690 bis 1 080 N/mm².

Oberfläche : - Galvanisch verzinkt nach internationalen Normen.

- Stanox (liquor finish).

Dieser Draht erhält in der Endverarbeitung eine Oberflächenbehandlung, die ihm den Gleitkoeffizienten verleiht, der für die leistungsfähigen Maschinen erforderlich ist.



Durchmesser : 0,80 à 1,80 mm.

Toleranzen : ± 0,005 bis ± 0,01 mm je nach Durchmesser.

Aufmachung : - Spulen à 400 bis 1 000 kg.

- Kartonfässer à 220 kg / 4 Fässer pro Palette.

	SPULEN			KARTON FÄSSER
Referenz	RP 400	RP 500	RP 1000	
Drahtgewicht (Kg)	480	480	980	220
Flansche Ø (mm)	750	600	1 010	515
Bohrungs Ø (mm)	80	80	80	/
Kem Ø (mm)	472	360	637	325 (Zylinder)
Höhe (mm)	542	702	539	760

Mehr oder weniger grosse Gewichtsänderungen bei gleicher Aufmachung sind immer möglich, je nach Drahtdurchmesser Spulungsspannung, Füllgewicht.

Drahtabwicklung : Dynamisch oder statisch. Passende Abwickelvorrichtungen auf Anfrage.

Wichtig : Bitte geben Sie die Durchmesser in mm an.

CONFLANDEY behält sich das Recht vor, einen oder mehrere der auf dieser Kartei geschilderten Parameter abzuändern.

CONFLANDEY INDUSTRIES

3 RUE DU CHATEAU AMONCOURT - BP 21 70170 PORT SUR SAONE - FRANCE

Tél. : 33 (3) 84.91.38.38 - FAX : 33 (3) 84.91.47.04

contact@conflandey-industries.com