

BEISPIELE : ZAUNDRAHT-GEFLECHTSDRAHT

Beschreibung : Runddraht zur Herstellung von Drahtgeflechten, Zäunen und Schutzgittern.

Stahlqualitäten : Kohlenstoffgehalt 0,03 bis 0,80 %.

Festigkeit: 400 bis 1 600 N/mm².

Oberfläche : - Blank
- Verzinkt gemäss Norm AFNOR A 91.131 A, B und C und internationalen Normen.



Durchmesser : 1,50 bis 6 mm.

Toleranzen : ± 0,03 mm für Durchmesser $\varnothing \leq 1,90$ mm.
± 0,05 mm für Durchmesser $\varnothing > 1,90$ mm.

Aufmachung: Rosettenringe à 350 bis 1 100 kg.

	ROSETTENRINGE
Referenz	PC
Drahtgewicht (Kg)	800 / 1 100
Flansche \varnothing (mm)	800
Bohrungs \varnothing (mm)	350 / 400
Höhe (mm)	860

Mehr oder weniger grosse Gewichtsänderungen bei gleicher Aufmachung sind immer möglich, je nach Drahtdurchmesser, Spulungsspannung, Füllgewicht.

Drahtabwicklung : Statisch. Passende Abwickelvorrichtungen auf Anfrage.

Wichtig : Bitte geben Sie die Durchmesser in mm an.

CONFLANDEY behält sich das Recht vor, einen oder mehrere der auf dieser Kartei geschilderten Parameter abzuändern.

CONFLANDEY INDUSTRIES

3 RUE DU CHATEAU AMONCOURT – BP 21 70170 PORT SUR SAONE - FRANCE

Tél. : 33 (3) 84.91.38.38 - FAX : 33 (3) 84.91.47.04

contact@conflandey-industries.com